

BETEK FLEKS FUGA®**توضیحات محصول**

فیلر تزئینی اتصالات (درزها) بر پایه سیمان برای اتصالات بین سرامیک و کاشی تا ۶ میلی متر.

موارد کاربرد

برای پرکردن درزهای کاشی، سرامیک و مواد پوششی مشابه استفاده می شود.

مشخصات فنی محصول

طبق TS EN 13888 معیار فاصله درز در اروپا:

کاهش جذب آب (پس از ۳۰ دقیقه) ≥ 5 گرم

کاهش جذب آب (پس از ۲۴۰ دقیقه) ≥ 10 گرم

مقاومت فشاری ≤ 15 نیوتن بر میلی متر مربع

مقاومت خمشی ≤ 3.5 نیوتن بر میلی متر مربع

حداکثر زمان اجرا ۱ ساعت

زمان سفت شدن ۱۲ ساعت

زمان آماده شدن کف برای رفت و آمد: ۲۴ ساعت

ارقام ذکر شده در بالا برای دمای 23 ± 2 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 50 ± 5 درصد معتبر هستند. زمان در شرایط

گرمتر کوتاه می شود و در شرایط سردتر افزایش می یابد.

مشخصات محصول

قابل استفاده برای درزهای بین ۱ تا ۶ میلی متر، مقاوم در برابر آب، چسبندگی خوب، بدون ترک و ضد لک.

به طور کلی به صورت سفید مصرف می شود اما می توان در ۸ رنگ مختلف نیز استفاده کرد: بژ، عاج، آبی، خاکستری،

سبز، صورتی، کاراملی و قهوه ای. علاوه بر این امکان افزودن رنگ با رنگ های موجود در نمودار رنگ Betekmatic

(فقط با ۳-۴-۵ سایه) وجود دارد.

روش اجرا

قبل از استفاده، گرد و غبار، خاک اره، زباله های موجود در درزها را با استفاده از یک برس سیمی تمیز کنید. ۶ تا ۷

لیتر آب به بسته ۲۰ کیلوگرمی اضافه کرده و مخلوط کنید. ملات آماده شده را پس از مخلوط کردن ۵ دقیقه استراحت

داده و مجدداً ۱ تا ۲ دقیقه قبل از اجرا مخلوط کنید.

با استفاده از ماله پلاستیکی با حرکت موازی و متقاطع درزها را با ملات کاملاً پر کنید. ملات اضافی را پس از ۱۵ تا ۲۰

دقیقه بسته به دمای محیط با اسفنج مرطوب از روی سطح جدا کنید. پس از خشک شدن ملات با پارچه خشک صاف و

براق کنید.

مصرف :

مصرف فیلر بر اساس عرض درزها و ابعاد سرامیک

| میزان مصرف | عرض درز | ابعاد سرامیک |
|----------------------|------------|-----------------|
| ۸۰۰ گرم در متر مربع | ۳ میلی متر | ۱۰×۱۰ سانتی متر |
| ۱۰۰۰ گرم در متر مربع | ۴ میلی متر | ۱۰×۱۰ سانتی متر |
| ۱۵۰۰ گرم در متر مربع | ۶ میلی متر | ۱۰×۱۰ سانتی متر |
| ۴۰۰ گرم در متر مربع | ۳ میلی متر | ۲۰×۲۰ سانتی متر |
| ۵۰۰ گرم در متر مربع | ۴ میلی متر | ۲۰×۲۰ سانتی متر |
| ۷۵۰ گرم در متر مربع | ۶ میلی متر | ۲۰×۲۰ سانتی متر |
| ۲۵۰ گرم در متر مربع | ۳ میلی متر | ۳۰×۳۰ سانتی متر |
| ۳۰۰ گرم در متر مربع | ۴ میلی متر | ۳۰×۳۰ سانتی متر |
| ۵۰۰ گرم در متر مربع | ۶ میلی متر | ۳۰×۳۰ سانتی متر |

مقادیر مصرف مشخص شده تقریبی است. از آنجایی که تعداد منافذ و سوراخ‌های هر سطح متفاوت است، مصرف دقیق فقط در پایان اجرا قابل تعیین است.

نگهداری :

در بسته بندی باز نشده و اصلی و در محل خشک نگهداری شود.

بسته بندی:

کیسه های ۱ کیلوگرم، ۵ کیلوگرم و ۲۰ کیلوگرمی