

BETEK CONCREATIVE

توضیحات محصول

Concreative Betek میکروسمنت با پایه اکریلیک و آماده استفاده با ظاهر بتن اکسپوز بر روی سطوح داخلی و خارجی اعمال کرد و با استفاده از ماله به آن شکل داد

مشخصات فنی

- ✓ آماده برای استفاده
- ✓ ضد آب و مقاوم در برابر آب
- ✓ تنفس پذیر
- ✓ مقاوم در برابر عوامل قلیایی
- ✓ نمای بتن اکسپوز
- ✓ اجرای آسان

سطوح قابل اجرا

اطمینان حاصل کنید که سطح کار به اندازه کافی قوی است که محصول را پشتیبانی کند، صاف، محکم، تمیز، خشک و عاری از چربی و گرد و غبار باشد. برای کفهای بتنی و گچی داخلی، با استفاده از پرایمر بتک هم رنگ با پوشش رویی، آستر کرده و Concreative Betek را اعمال کنید. برای سطوحی که ممکن است تحمل ضعیفی داشته باشند و به راحتی تغییر شکل دهند، سطح را با خمیر داخلی Betek بپوشانید. سپس سمباده بزنید و با پرایمر بتک لوکس آستر بزنید و پس از رنگ آمیزی به همان رنگ لایه رویی بتک پرایمر بزنید و سطحی صاف ایجاد کنید. برای سطوح گچ کاری شده، برای چسبندگی بهتر، پرایمرهای دیگری روی پرایمر ژل بتک یا پرایمر غلیظ استفاده شود. برای سطوح صاف خارجی بر پایه بتن یا سیمان، Concreative Betek را می توان مستقیماً روی پرایمر BetekSilan یا Betakril Primer اعمال کرد. قبل از اجرا بر روی سطوح ترک خورده، ترک های دیوار باید به شکل V باز شوند و در صورت نیاز با پر کردن ترمیم شوند.

روش اجرا

بلافاصله پس از باز کردن درب بسته بندی، محصول را با استفاده از همزن با سرعت کم کاملاً مخلوط کرده و مخلوطی همگن به دست آورید. آماده سازی سطح را کامل کنید، محصول را با استفاده از ماله فولادی به آرامی روی سطح بمالید. محصول اضافی را از سطح جدا کنید تا لایه ای به نازکی ذرات داخل محصول به دست آید. Concreative Betek را به طور همگن روی سطح پخش کنید و با استفاده از ماله پلاستیکی، پلی اورتان یا ماله اسفنجی سخت و صاف، الگو را با حرکات دایره ای اعمال کنید. در حین اعمال الگو روی سطح، ماله الگو را مرتباً تمیز کنید. ماله فولادی را پس از الگو برداری به آرامی روی سطح حرکت دهید تا سطح صاف تری به دست آید و فرآیند را کامل کنید.

رقیق کردن

آماده استفاده

زمان خشک شدن (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۶۵٪ RH):

خشک شدن در حد تماس: ۱ ساعت

اجرای لایه دوم: ۶ ساعت

خشک شدن نهایی: ۲۴ ساعت

مصرف

بسته به نوع سطح و میزان قدرت جذب بین ۱ تا ۱/۵ متر مربع را در هر کیلوگرم می توان برای یک لایه پوشش داد. یک نمونه کنترل شده برای تخمین مقدار مصرف دقیق انجام دهید.

نگهداری در انبار

قابل نگهداری به مدت ۳ سال در بسته بندی باز نشده در محیطی خنک و خشک و محافظت شده در برابر یخ زدگی و نور مستقیم خورشید. بسته بندی را بلافاصله پس از استفاده به صورت کاملاً محکم و بدون هوا ببندید.

بسته بندی:

۲۵ کیلوگرم

موارد پرخطر:

H317، ممکن است باعث خارش آلرژیک شود.