

آستر پلی اورتان فاین ۳+۱

مشخصات:

- دوجزیبی
- پوشش دهی فوق العاده
- سمباده خوری (پوست خوری) عالی

اطلاعات فنی:

- تراکم:
 $1.55 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
- ویسکوزیته بسته بندی:
110-113 (KU)(25°C)
- ویسکوزیته در زمان اعمال:
14-16 (20°C DIN4)
- میزان ماده جامد در ترکیب:
78±1%
- ژل تایم:
۲ ساعت (۲۰ درجه سانتی گراد)

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
۱۰۰	۱۰۰
۳۳	۵۰
۲۰-۲۵	۲۵-۳۰

موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از اعمال سطح کار باید عاری از گرد و خاک، آلودگی و روغن باشد. ۲ تا ۳ لایه پاشش توصیه می شود. زمان بین دو لایه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می باشد.

نحوه اعمال: اسپری هوا یا تفنگی میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40-70% RH

مقدار قابل اعمال: 300-350 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۱۵ دقیقه

پرزگیری اولیه: ۱ ساعت

سمباده کاری: ۱۸ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از آستر پلی اورتان ویژه فاین برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.