

سیلر پلی اورتان فاین

مشخصات:

- دوجزبی
- پرکنندگی فوق العاده
- چسبندگی بسیار بالا
- سمباده خوری عالی
- خشک شونده سریع

اطلاعات فنی:

$1.00 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

110-120 (20°C DIN4)

14-16 (20°C DIN4)

50±1%

۳ ساعت (۲۰ درجه سانتی گراد)

- تراکم:

- ویسکوزیته بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان اعمال:

- میزان ماده جامد در ترکیب:

- ژل تایم:

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
۱۰۰	۱۰۰
۵۰	۵۰
۲۵	۲۵

موارد مهم قبل از استفاده:

سطح کار قبل از اعمال سیلر از گرد و غبار، آلودگی و روغن پاک کنید. زمان استراحت بین لایه ها ۱ ساعت می باشد. قبل از اعمال سیلر ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس اعمال نمایید.

نحوه اعمال: اسپری هوا یا تفنگی میک با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40%-70% RH

مقدار قابل اعمال: 300-350 g/m²

زمان خشک شدن:

تاج تایم: ۵ دقیقه

پرزگیری اولیه: ۴۰ دقیقه

سمباده زنی: ۱۶ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از سیلر پلی اورتان ویژه فاین برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع سطح و روش پاشش، پوشش می دهد.