

سفید مات پلی اورتان فاین ۴+۱

مشخصات:

- دوجزیبی
- مقاوم در برابر خط و خش (ضدخش)
- ایجاد لایه ضخیم و منعطف بر روی سطح نهایی کار

اطلاعات فنی:

1.30±0.03 g/cm³

40-50° (20°C DIN6)

13-15° (20°C DIN4)

69±1%

۴ تا ۶ ساعت

- تراکم:

- ویسکوزیته بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان اعمال:

- میزان ماده جامد در ترکیب:

- ژل تایم:

درجه براقیت:

مات ۹۰ درصد: ۱۰ تا ۱۵ درصد

مات ۷۵ درصد: ۲۵ تا ۳۰ درصد

مات ۶۰ درصد: ۴۰ تا ۴۵ درصد

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
۱۰۰	۱۰۰
۲۵	۲۵
۳۰-۳۵	۳۰-۳۵

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اعمال بر روی آستر پلی اورتان و پلی استر. قبل از اعمال ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین لایه ها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است.

نحوه اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40%-70% RH

مقدار قابل اعمال: 200-250 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۲۰ دقیقه

چیدمان روی هم: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از رنگ سفید مات پلی اورتان فاین برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع سطح و پاشش، پوشش می دهد.