

کیلر مات پلی اورتان فاین

مشخصات:

- دوجزبی
- مقاوم در برابر خش (ضد خش)
- ایجاد لایه سخت و منعطف در سطح نهایی کار

اطلاعات فنی:

$1.00 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

130-140 (20°C DIN6)

13-15 (20°C DIN4)

40±1%

۴ ساعت

- تراکم:

- ویسکوزیته بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان اعمال:

- میزان ماده جامد در ترکیب:

- ژل تایم:

- میزان براقیت:

مات ۹۰ درصد: ۱۰ تا ۱۵ درصد

مات ۷۵ درصد: ۲۵ تا ۳۰ درصد

مات ۶۰ درصد: ۴۰ تا ۴۵ درصد

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
۱۰۰	۱۰۰
۲۵	۲۵
۱۰۰	۱۰۰

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اعمال بر روی سیلر پلی اورتان با پلی استر- قبل از اعمال ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس اعمال نمائید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می باشد.

روش اعمال: اسپری هوا یا تفنگی میک با هوا

شرایط اعمال: 10-30°C , 40-70% RH

مقدار قابل اعمال: 200-250 g/m²

زمان خشک شدن:

تاج تایم: ۶۰ دقیقه

چیدمان کار ها بر روی هم: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

به ازای هر ۱ کیلوگرم از کیلر پلی اورتان مات بین ۷ تا ۸ مربع را بسته به نوع سطح و شرایط پاشش، پوشش می دهد.