

## سیلر پلی اورتان ویژه فاین

### مشخصات:

- دوجزیبی
- پرکنندگی فوق العاده
- چسبندگی بسیار بالا و سمباده خوری عالی
- خشک شونده سریع

### اطلاعات فنی:

$1.02 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

110-120 (20°C DIN4)

14-16 (20°C DIN4)

50±1%

ساعت 2-3

- تراکم:
- ویسکوزیته بسته بندی:
- ویسکوزیته:
- میزان ماده جامد:
- ژل تایم:

### درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
۱۰۰	۱۰۰
۵۰	۵۰
۲۰-۲۵	۲۵-۳۰

### موارد مهم قبل از استفاده:

سطح کار قبل از اعمال سیلر به گرد و غبار، آلودگی و روغن آغشته نباشد. زمان استراحت بین دو لایه پاشش ۲۰-۱۵ دقیقه است. قبل از اعمال سیلر ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس اعمال نمایید.

نحوه اعمال: اسپری هوا یا تفنگی میک با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 300-350 g/m<sup>2</sup>

### زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۵ دقیقه

پرزگیری اولیه: ۲۰ دقیقه

سمباده زنی: ۱۶ ساعت

### پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از سیلر پلی اورتان ویژه فاین برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع سطح و روش پاشش، پوشش می دهد.