

رنگ ترک سلولزی فاین

مشخصات:

- تک جزئی
- خشک شوندگی سریع
- ایجاد افکت ترک بروی سطح کار

اطلاعات فنی:

$1.35 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

100-110'' (20°C DIN4)

13-15'' (20°C DIN4)

$48 \pm 1\%$

(

- تراکم:

- ویسکوزیته بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان اعمال:

- میزان ماده جامد در ترکیب:

درصد ترکیب:

وزنی

۱۰۰ رنگ

۷۰ تینر

موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از اعمال رنگ سطح کار باید عاری از هرگونه گرد و خاک، آلودگی و روغن باشد این رنگ بر روی سطوح رنگ کاری شده با رنگ سلولزی قابل اعمال است یک لایه اعمال رنگ کافی می باشد. قبل از اعمال رنگ آن به خوبی مخلوط نمایید و توجه نمایید که حداقل ۳۰ دقیقه بعد از زیرکاری سلولزی اعمال شود.

نحوه اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: $80-100 \text{ g/m}^2$

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۱۵ دقیقه

چیدمان روی هم: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از رنگ ترک سلولزی برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را پوشش می دهد.