

کیلر اکریلیک مات سوپر ۱۰+۱

مشخصات:

- دوجزبی
- پایه اکریلیک
- ایجاد ظاهر مات بر روی سطح کار
- ایجاد لایه سخت و کشسان بر روی سطح نهایی کار
- مقاوم در برابر زردگرایی

اطلاعات فنی:

- تراکم:
 $0.96 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:
 $95 \pm 4 \text{ (20}^\circ\text{C DIN4)}$
- ویسکوزیته در زمان مصرف:
 $13-15 \text{ (20}^\circ\text{C DIN4)}$
- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:
 $46 \pm 1\%$
- ژل تایم
 $< 6 \text{ ساعت}$
- درجه براقیت
مات ۹۵ درصد: ۵ تا ۸ درصد | مات ۹۰ درصد: ۱۰ تا ۱۵ درصد | مات ۷۵ درصد: ۲۵ تا ۳۰ درصد | مات ۶۰ درصد: ۴۰ تا ۴۵ درصد

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
کیلر اکریلیک	۱۰۰
هارونی	۱۰
تینر	۸۰

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اجرا بر روی سیلرهای اکریلیک. قبل از اجرا سطح کار باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد. قبل از مصرف ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40%-70 RH %

مقدار قابل اعمال: 200-250 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۲۰ دقیقه

چیدمان روی هم: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

هر کیلوگرم از کیلر اکریلیک سوپر ۱۰+۱ برای یک لایه، ۷ تا ۸ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.