

کیلر اکریلیک مات سوپر ۱+۵

مشخصات:

- دو جزیی
- پایه اکریلیک
- ظاهر مات
- مقاوم در برابر زردگرایی

اطلاعات فنی:

$0.95 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

70 ± 5 (20°C DIN4)

$13-15$ (20°C DIN4)

$46 \pm 1\%$

۶ ساعت

- تراکم:

- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان مصرف:

- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

- ژل تایم

- درجه براقیت

مات ۹۰ درصد: ۱۰ تا ۱۵ درصد | مات ۷۵ درصد: ۲۵ تا ۳۰ درصد | مات ۶۰ درصد: ۴۰ تا ۴۵ درصد

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
کیلر مات	۱۰۰
هارونی	۲۰
تینر	۸۰

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اجرا بر روی سیلرهای اکریلیک.. قبل از مصرف ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 200-250 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۲۰ دقیقه

چیدمان روی هم: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

هر کیلوگرم از کیلر مات اکریلیک سوپر ۱+۵ برای یک لایه ۷ تا ۸ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.