

آستر پلی اورتان سوپر

مشخصات:

- پایه پلی استر غیر اشباع
- پرکنندگی فوق العاده
- پوست خوری عالی
- مناسب برای رنگ های پلی استر و پلی اورتان

اطلاعات فنی:

$1.55 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

95 -100 KU (25°C)

20-25 (20°C DIN4)

$80 \pm 1\%$

۱۵ دقیقه

- تراکم:

- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان مصرف:

- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

- ژل تایم

درصد ترکیب:

۱۰۰	آستر پلی استر
۲/۵	کبالت
۲/۵	پراکسید
۲۰-۲۵	تینر سلولزی

موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از اجرا سطح باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد. اجرای ۲-۳ لایه توصیه می شود. زمان استراحت بین دو لایه ۲۵ تا ۳۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40%-70% RH

مقدار قابل اعمال: 400-450 g/m²

زمان خشک شدن:

سنباده زنی: ۱۶ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از آستر سفید پلی استر برای یک لایه، ۶ تا ۸ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.