

آستر پلی اورتان سوپر

مشخصات:

- دوجزبی
- پرکنندگی و پوشش فوق العاده
- پوست خوری عالی

اطلاعات فنی:

$1.60 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

$130 \pm 5 \text{ KU (25}^\circ\text{C)}$

$14-16'' \text{ (20}^\circ\text{C DIN4)}$

$77 \pm 1\%$

۲ ساعت

- تراکم:

- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان مصرف:

- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

- ژل تایم

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)	
۱۰۰	۱۰۰	آستر
۳۳	۵۳	هارونی
۲۰	۳۰	تینر

موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از اعمال آستر، سطح باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد. اجرای ۲-۳ لایه توصیه می شود. زمان استراحت بین لایه ها ۱ ساعت است. پیش از استفاده ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 300-350 g/m²

زمان خشک شدن:

تاج تایم: ۱۰ دقیقه

پرزگیری و رفع ایراد اولیه: ۱۵ دقیقه

سنباده کاری: ۱۸ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از آستر پلی اورتان سوپر برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.