

سفید مات پلی اورتان سوپر

مشخصات:

- دوجزیبی
- پوشش دهی فوق العاده
- مقاوم در برابر زرد گرایی
- پخش شونده عالی
- خشک شدن سریع

اطلاعات فنی:

1.40±0.03 g/cm³

85-95[°] (20°C DIN6)

13-15[°] (20°C DIN4)

70±1%

۸ ساعت

- تراکم:
- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:
- ویسکوزیته در زمان مصرف:
- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:
- ژل تایم
- درجه براقیت

مات ۹۰ درصد: ۱۰ تا ۱۵ درصد | مات ۷۵ درصد: ۲۵ تا ۳۰ درصد | مات ۶۰ درصد: ۴۰ تا ۴۵ درصد

درصد ترکیب:

حجمی (پیمانانه دار)	وزنی	رنگ مات
۱۰۰	۱۰۰	هارونی
۶۲/۵	۵۰	تینر
۳۰-۳۵	۲۵-۳۰	

موارد مهم قبل از استفاده:

امکان اجرا بر روی آستر پلی اورتان و پلی استر. قبل از مصرف ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۱۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 200-250 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۱۵ دقیقه

چیدمان روی هم: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از رنگ سفید مات پلی اورتان سوپر برای یک لایه، ۷ تا ۸ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.