

سیلر پلی اورتان ۱+۲

مشخصات:

- دوجزیبی
- براق
- پخش شوندگی عالی
- پرکنندگی فوق العاده
- سمباده خوری (پوست خوری) عالی

اطلاعات فنی:

- تراکم:
 - ویسکوزیته در زمان بسته بندی:
 - ویسکوزیته در زمان اعمال:
 - میزان ماده جامد در ترکیب:
 - ژل تایم:
- 0.95±0.03 g/cm³
- 105±5 (20°C DIN6)
- 14-16 (20°C DIN4)
- 47±1%
- ۳ ساعت

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)	
۱۰۰	۱۰۰	سیلر
۵۰	۵۰	هارونی
۲۵-۳۰	۲۵-۳۰	تینر

موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از استفاده ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه منتظر بمانید. سپس اعمال کنید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می باشد.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 300-350 g/m²

زمان خشک شدن:

- تاج تایم: ۵ دقیقه
- پرزگیری و رفع ایراد: ۴۰ دقیقه
- سمباده کاری: ۱۶ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از سیلر پلی اورتان سوپر برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.