

سفید سوپر براق H.00 پلی اورتان سوپر

مشخصات:

- دوجزبی
- مقاوم در برابر خط و خش
- ایجاد لایه ضخیم و منعطف بر روی سطح نهایی کار
- پراکندگی و براقیت فوق العاده
- پوشش خوری عالی

اطلاعات فنی:

- تراکم:
 $1.30 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:
80-90 (20°C DIN4)
- ویسکوزیته در زمان مصرف:
13-15 (20°C DIN4)
- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:
 $66 \pm 1\%$
- ژل تایم:
۸ ساعت (۲۲ درجه سانتی گراد)

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
۱۰۰	۱۰۰
۵۰	۶۲/۵
۳۰	۳۰

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اجرا بر روی آستر پلی اورتان و پلی استر. قبل از مصرف ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۱۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40-70% RH

مقدار قابل اعمال: در ۳ لایه $300-350 \text{ g/m}^2$

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۲۰ دقیقه

پوشش زنی: ۲۴ ساعت

چیدمان روی هم: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از رنگ سفید سوپر براق پلی اورتان برای یک لایه، ۱۰ تا ۱۲ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.