

آستر پلی اورتان اولترا ۳+۱

مشخصات:

- دوجزیبی
- پرکنندگی فوق العاده
- پوست خوری عالی و آسان

اطلاعات فنی:

- تراکم:
 $1.37 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:
 $130 \pm 5 \text{ KU (25}^\circ\text{C)}$
- ویسکوزیته در زمان مصرف:
 $14-16'' \text{ (20}^\circ\text{C DIN4)}$
- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:
 $70 \pm 1\%$
- ژل تایم
۸ ساعت

درصد ترکیب:

| وزنی | حجمی (پیمانه دار) | |
|--------|-------------------|-------|
| آستر | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| هارونی | ۳۳ | ۴۵ |
| تینر | ۲۰-۲۵ | ۱۰-۱۵ |

موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از اعمال آستر، سطح باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد. اجرای ۲-۳ لایه توصیه می شود. زمان استراحت بین لایه ها ۱ ساعت است. پیش از استفاده ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 300-350 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۵ دقیقه

پرزگیری و رفع ایراد اولیه: ۱ ساعت

سنباده کاری: ۱۶ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از آستر پلی اورتان اولترا برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.