

آستر بی رنگ پلی اورتان ام دی اف اولترا ۱+۳

مشخصات:

- دوجزیبی
- مقاوم در برابر خط و خش
- ایجاد لایه ضخیم بر روی سطح کار

اطلاعات فنی:

1.01±0.03 g/cm³

120±5 KU (25°C)

15-17 (20°C DIN4)

57-59%

۲ ساعت

- تراکم:

- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان مصرف:

- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

- ژل تایم

درصد ترکیب:

| وزنی | حجمی (پیمانه دار) | |
|-------|-------------------|-------------|
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | آستر بی رنگ |
| ۳۳ | ۳۷ | هارونی |
| ۶۰-۷۰ | ۵۴-۶۳ | تینر |

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اجرا بر روی سیلر پلی اورتان و پلی استر که سنباده زده شده باشد. ابتدا ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می باشد.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 100-120 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۱۰ دقیقه

پرزگیری و رفع ایراد اولیه: ۱۰۰ دقیقه

سنباده کاری: ۳,۵ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از آستر بی رنگ پلی اورتان اولترا ام دی اف برای ۲ تا ۳ لایه، ۱۰ تا ۱۲ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.